

特許協力条約

10/593,050

発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

代理人 樋口 盛之助	様
あて名 〒105-0001 日本国東京都港区虎ノ門5丁目13番1号 虎ノ門 40MTビル	

REC'D 30 JUN 2005
WIPO PCT

PCT
国際調査機関の見解書
(法施行規則第40条の2)
(PCT規則43の2.1)

発送日
(日.月.年) 28. 6. 2005

出願人又は代理人 の書類記号 PCT-05-001DK	今後の手続きについては、下記2を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP2005/005387	国際出願日 (日.月.年) 24. 03. 2005
優先日 (日.月.年) 24. 03. 2004	
国際特許分類 (IPC) IntCl. ⁷ F22B37/10, C22C19/05, F22B37/04 // B23K9/00, 9/235, 101:06	
出願人 (氏名又は名称) 第一高周波工業株式会社	

1. この見解書は次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 見解の基礎
- ☒ 第II欄 優先権
- ☒ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- ☒ 第IV欄 発明の単一性の欠如
- ☒ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- ☐ 第VI欄 ある種の引用文献
- ☐ 第VII欄 国際出願の不備
- ☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き
国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日 09. 06. 2005		
名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 豊島 唯 電話番号 03-3581-1101 内線 3337	3L 3333

様式PCT/ISA/237 (表紙) (2004年1月)

第 I 欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

- ☐ この見解書は、_____語による翻訳文を基礎として作成した。
それは国際調査のために提出された PCT 規則 12.3 及び 23.1(b) にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

a. タイプ ☐ 配列表

☐ 配列表に関連するテーブル

b. フォーマット ☐ 書面

☐ コンピュータ読み取り可能な形式

c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる

☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された

☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N) 請求の範囲 1-11 有
請求の範囲 有無

進歩性 (IS) 請求の範囲 1-11 有
請求の範囲 有無

産業上の利用可能性 (IA) 請求の範囲 1-11 有
請求の範囲 有無

2. 文献及び説明

文献1: JP 9-256100 A (三菱マテリアル株式会社) 1997.09.30,
【請求項1】, 段落【0010】-【0015】

文献2: JP 10-30140 A (住友金属工業株式会社) 1998.02.03,
全文 & US 5879818 A, 全文

文献3: JP 11-267881 A (三菱重工業株式会社) 1999.10.05,
全文 & US 6290904 B, 全文

文献4: JP 8-276282 A (三菱重工業株式会社) 1996.10.22,
【請求項1】, 段落【0010】

文献5: JP 2-207969 A (三菱重工業株式会社) 1990.08.17,
第3頁左上欄第9~20行, 第1図

文献6: JP 2004-1011 A (東芝プラント建設株式会社)
2004.01.08, 全文

文献7: JP 8-19870 A (東京瓦斯株式会社) 1996.01.23,
【請求項1】

請求の範囲1-7

「溶接接続に供される端部には、その近傍も含めた、溶接作業時に熱衝撃割れが生じる急速昇温領域に亘って、融点降下元素であるB, Siの含量をBは0.1%以下, Siは0.5%以下に抑えた合金材料による溶着被覆が施されており、一方、急速昇温領域以外の残部領域には、B, Siの含量を夫々1~5%とした組成の合金材料による溶着被覆が施されている合金被覆ボイラ部品」は、国際調査報告で引用されたいずれの文献にも記載されておらず、当業者にとって自明でもない。

請求の範囲8-11

「溶接施工に供される端部を対象として、端部から内方に向けて昇温量が漸減して行く加熱パターンでの予熱処理を端部における昇温速度が2~10℃/秒という緩速加熱条件で適用してぼかし予熱領域を形成し、引続いて当該端部の溶接作業を行う自溶合金被覆ボイラ部品の溶接施工方法」は、国際調査報告で引用されたいずれの文献にも記載されておらず、当業者にとって自明でもない。